

8 Bis, Rue Gutenberg  
Z.I. La Marinière  
91070 BONDOUFLE

Tel. : 01.69.11.50.50  
Fax : 01.69.11.50.51

Email : [contact@brasage.com](mailto:contact@brasage.com)  
Site Web : [www.brasage.com](http://www.brasage.com)

Flux désoxydant destiné au procédé de brasage à la vague de métaux cuivreux avec un alliage d'étain.

**Désignation du Produit : SolarFlux**

**Code du produit : DSF600**

**Fiche de données de sécurité numéro : 4031**

**Classification Suivant CE N° 1272/2008 CLP**



GHS02



GHS 07

Symbole :

## APPLICATIONS

Flux recommandé pour le brasage de cuivreux (cuivres, laitons)  
Après brasage l'aspect des pièces est propres sur cuivreux.

## METAUX D'APPORTS COMPATIBLES

Alliages d'étain et ses dérivés à l'exception des alliages avec bismuth.

## PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES

Couleur	Incolore
Masse volumique	0,700<->800 g/cm3
Extrait Sec	1,25 %
Indice d'acide	10,65 mg KOH/g
Point d'éclair	12° C

## UTILISATIONS

Le SolarFlux s'utilise en spray ou dans des nébulisateurs.

## CONDITIONNEMENT

Bidon plastique de 20 litres

## CONSIGNES DE SECURITE

**PRODUIT INFLAMMABLE** : Prendre les précautions spécifiques aux substances inflammables. Utilisation et remplissage doivent effectués dans des zones très bien ventilées et éloignés de toute source de chaleur.